tretford
TAPIS

FICHE TECHNIQUE

tretford INTERLIFE

	INTERLIFE MOQUETTE EN LÉS	INTERLIFE DALLES	INTERLIFE LAMES
Procédé de fabrication	nappé	nappé	nappé
Velours	70 % poil de chèvre	70 % poil de chèvre	70 % poil de chèvre
	30 % polyamide 6	30 % polyamide 6	30 % polyamide 6
Dossier	toile de jute	non-tissé	non-tissé
Poids velours	env. 1200 g / m²	env. 1200 g / m²	env. 1200 g / m²
Hauteur velours	env. 5 mm	env. 5 mm	env. 5 mm
Hauteur totale	env. 7,2 mm	env. 8,0 mm	env. 8,0 mm
Largeur / Dimension	env. 200 cm	env. 50 x 50 cm	env. 25 x 100 cm
Poids total	env. 3,1 kg/m²	env. 3,7 kg/m²	env. 3,1 kg/m²
		env. 4,6 kg/m² (dossier S)**	env. 4,6 kg/m² (dossier S)**
Classe confort	LC 2	LC 2	LC 2
Niveau de sollicitation	23 / 33 (fort)	23 / 33 (fort)	23 / 33 (fort)
Solidité à la lumière	5	5	5
Solidité à l'eau	4-5	4-5	4-5
Classement feu	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Résistance thermique	env. 0,10 m² K/W	env. 0,11 m² K/W	env. 0,11 m² K/W
Isolation phonique	env. 22 dB	env. 24 dB	env. 24 dB
Comportement électrostatique	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Découpe sans effilochage	oui	oui	oui
Résistance siège à roulettes	oui	oui	oui
Pose en escalier	oui *	non	non
Pose avec chauffage au sol	oui	oui	oui
TUEV Proficert	70 710 4642-6	70 710 4642-5	70 710 4642-5
		70 710 4642-12 (dossier S)**	70 710 4642-12 (dossier S)**
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne

S**

S**

* Avec profilés pour escalier tretford

** Modification successive sur le dossier S

Des différences de couleurs par rapport aux échantillons sont possibles. Mise à jour du 10/2023, sous toutes réserves de modifications.