



TECHNISCHE GEGEVENS tretford INTERLIFE

	BANEN	TEGELS
Productiemethode	luspool (ondule)	luspool (ondule)
Poolmateriaal	70% geitenhaar 30% polyamide 6	70% geitenhaar 30% polyamide 6
Rug	jute	vlies
Poolgewicht	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²
Poolhoogte	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Tapijtdikte	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm
Afmeting	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm
Tapijtgewicht	ca. 3,1 kg/m ²	ca. 4,6 kg / m ²
Comfortwaarde	LC2	LC2
Gebruikersklasse	23 / 33 (sterk)	23 / 33 (sterk)
Lichtechtheid	5	5
Waterbestendigheid	4-5	4-5
Brandbaarheid	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Warmte doorlaatweerstand	ca. 0,10 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W
Contactgeluidsisolatie	ca. 22 dB	ca. 24 dB
Antistatische persoonsoplading	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Snijvast	ja	ja
Zwenkwielgeschikt	ja	ja
Trageschikt	ja	nee
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja
Geschikt bij huisstofallergie	ja	ja
TUEV Proficert	70 710 4642-6	70 710 4642-12
Land van oorsprong	Duitsland	Duitsland



Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van het stalenmateriaal kunnen door de natuurlijke eigenschappen van het product voorkomen. Speciale kleuren op aanvraag mogelijk.

Stand 7/2025, wijzigingen voorbehouden.